

Україна

ТОВ "ГРАНІПРОМПЕРЕРОВКА"

27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське,
вул. Автолюбителів, буд. 13

ПАСПОРТ

Кому: _____
(найменування споживача)

адреса: _____

Щебінь гранітний фракції 20-40 в кількості _____ тон.

Результати випробування

№	Найменування вимірів	Вимоги згідно ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактичні значення
1	Зерновий склад в % по масі: повний залишок на ситі d повний залишок на ситі 0,5(d+D) повний залишок на ситі D повний залишок на ситі 1,25D	понад 90 до 100 включно понад 30 до 60 включно до 10 включно до 0,5 включно	98,3 33,1 5,2 0
2	Вміст пилевидних та глинистих часток, в т.ч. глини в комках	не більше 1 % не більше 0,25 %	0,3 % 0 %
3	Вміст зерен слабких порід	не більше 5 %	0,35 %
4	Форми зерен (вміст зерен пластинчастої лещадної та голчастої форми)	до 35%	14,7 %
5	Міцність (дробимість при стискуванні в циліндрі)	для марки 1200 втрати по масі до 16% включно	1200/13,8 %
6	Стираність	для марки И-І втрати по масі до 25% вкл.	марка И-І втрати по масі 11,9 %
7	Насипна щільність	-	1,36 т/м ³
8	Стійкість структури щебня проти розпаду	не більше 3 %	0,5 %
9	Морозостійкість	Не менше F 100	F 300
10	Питома електрична провідність насиченого розчину	0,06 См/м	-

Щебінь по радіологічному контролю належить до першого класу. Сфера застосування – всі види будівництва без обмежень. Сертифікат додається.

Директор



О. Г. Зайцев