

Україна

ТОВ " ГРАНІТПРОМПЕРЕРОБКА "

27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське,
вул. Автолюбителів, буд. 13

ПАСПОРТ

Кому: _____
(наименование потребителя)

По адресу: _____

Щебень гранитный фракции 5-20 в количестве _____ тонн.

Результаты испытания

№	Наименование измерений	Требования согласно ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактические значения
1	Зерновой состав в % по массе: полный остаток на сите d полный остаток на сите 0,5(d+D) полный остаток на сите D полный остаток на сите 1,25D	св. 90 до 100 вкл. св. 30 до 60 вкл. до 10 вкл. до 0,5 вкл.	98,3 54,1 3,1 0
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, В т.ч. глины в комках	не больше 1 % не больше 0,25 %	0,8 % 0
3	Содержание зерен слабых пород	не больше 5 %	2,2 %
4	Формы зерен (содержание зерен пластинчатой лещадной и игольчатой формы)	до 35%	14,7 %
5	Прочность (дробимость при сжатии в цилиндре)	для марки 1200 потери по массе до 16% вкл.	1200/14,1 %
6	Истираемость	для марки И-I потери по массе до 25% вкл.	марка И-I потери по массе 11,9 %
7	Насыпная плотность	-	1,36 т/м ³
8	Устойчивость структуры щебня против распада	не больше 3 %	0,5 %
9	Морозостойкость	Не менее F 100	F 300
10.	Удельная электрическая проводимость насыщенного раствора	0,06 См/м	-

Щебень по радиологическому контролю относится к первому классу. Область применения - все строительства без ограничений. Сертификат прилагается.

Директор



О. Г. Зайцев